

HTC StainProtection

„Speciální impregnační prostředek pro cementové, keramické povrchy a přírodní kámen pro zvýraznění struktury barev a zvýšení protiskluzné ochrany.“

Popis

HTC StainProtection je speciální rozpouštědlový prostředek obsahující silan a siloxan pro impregnaci a utěsnění povrchů s výjimečnou odolností vůči vodě a olejům se zvýšenou protiskluzovou ochranou povrchu na gumovou podrážku a zvýrazňující ochranou povrchu.

Vlastnosti

Stain Protection snižuje pronikání vody, kapalin, mastnot, olejů a jiných znečišťujících látek. Dobrá funkce produktu závisí na vlastnostech podkladového materiálu a stupni absorpce povrchu. V závislosti na materiálu a povrchové úpravě se může též lišit stupeň ochrany proti znečištění. V závislosti na úrovni absorpce vody se může vzhled povrchu měnit v různé míře a výrobek může zvýraznit barvu povrchu. Je-li aplikováno příliš mnoho přípravku, bude povrch obvykle výrazně tmavší (nasycení povrchu).

HTC StainProtection také zvyšuje lesk povrchu. Absorpce vody se s HTC Stain Protection dramaticky snižuje. Aktivní složky jsou odolné vůči ultrafialovému záření - povrch nebude časem žloutnout. HTC StainProtection má rovněž schopnost působit jako tzv. Antigraffity.

Aplikace

HTC Stain Protection může být aplikován na všechny broušené i nebroušené cementové podlahy, stejně tak jako na průmyslový umělý kámen /Terrazzo, stěrky apod. a rovněž na žulu, rulu, křemen, pískovec, travertin, mramor, vápenec a břidlici. Příkladem aplikací jsou např. výrobní a skladové průmyslové podlahy, prodejní prostory, nákupní a obchodní centra s vnitřním i vnějším použitím. Příklady použití HTC StainProtection na povrchy z přírodního kamene jsou např. desky, stoly, schody, obklady a dlažba z přírodního kamene pro vnitřní i vnější užití. Pro vysoce savé povrchy nebo tam, kde je nežádoucí změna barvy povrchu doporučujeme nejdříve použít HTC Stain Protection Primer či HTC Stain Protection Pore Primer.

POZNÁMKA: Povrch získá zvýšenou odolnost vůči kyselinám, ale průsak není vyloučen.

Zpracování

Povrch, který má být ošetřen, musí být suchý (vlhkost < 4%) a zbavený nečistot. Chcete-li zjistit spotřebu, proveďte samostatný vzorek na stejném povrchu. Naneste přípravek s vysokotlakým rozprašovačem s vhodnou tryskou (doporučujeme 0,1 / 110°) a ihned rozetřete mopem z mikrovlákna s krátkým chlupem. U povrchů, které jsou vysoce savé, aplikaci opakujte. Povrch musí být s HTC Stain Protection nasycen (vytvoří tenký, mírně lepkavý film). Po cca 2-10 min. zaleštíte přebytečný materiál do povrchu s jednokotoučovým strojem (nízko či vysokootáčkovým) s jemným padem (bílý) nebo s HTC Twister zeleným padem. Vytvoří se tak pěkný a jednotný

lesk. Nedovolte, aby materiál před zaleštěním vyschnul. Pro vysoce savé povrchy doporučujeme nejdříve použít HTC Stain Protection Primer či HTC Stain Protection Pore Primer v závislosti na vlastnostech povrchu.

POZNÁMKA: Chraňte přilehlé povrchy proti postřikání. Přebytečný materiál odstraňte před vyvrácím.

Použitá nářadí vyčistěte s ředidlem nebo alkoholem (doporučujeme např. OBTEGO Ethyl-alkohol). Nepoužívejte celulózní ředidlo nebo aceton.

Teplota během procesu

Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření v průběhu aplikace / procesu. Teplota povrchu by měla být mezi +10 °C a +30 °C (50 – 86 °F). Vypněte podlahové vytápění. Dokud není prostředek úplně vyvrácený a odolný vůči vodě a olejům (viz. níže), vyhněte se přímému dopadu vlhkosti na povrch.

Doba schnutí

Odolnost proti vodě a olejům se začne projevovat již po 2 až 3 hodinách. Úplné vyvrácení a možnost zatížení povrchu je po 24 - 48 hodinách. Povrch je pochozí po cca 6 – 7 hodinách.

Spotřeba

V závislosti na absorpci povrchu jsou odhadovány následující hodnoty. Druhá aplikace snižuje spotřebu o cca polovinu.

Referenční hodnoty:

Broušené / leštěné povrchy: cca . 20 – 50 m²/litr

Hrubé / nebroušené povrchy: cca. 10 – 20 m²/litr

V případě, že první vrstva bude provedena s HTC Stain Protection Primer nebo HTC Stain Protection Pore Primer, bude spotřeba nižší.

Skladování

Uchovávejte neotevřené balení na chladném a suchém místě. Jakmile je balení otevřeno, musí být obsah použit co nejdříve spotřebován.

Životní prostředí

Obsahuje rozpouštědla (etanol). Výrobek neobsahuje uhlovodíky. Výrobek se nesmí vylévat / vypouštět do kanalizace, povrchových / podzemních vod. WGK 1 (mírně ohrožující vodu). Evropský kód odpadu: 080111. Zbytky výrobku jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly (plastové kanystry) mohou být přijaty k recyklaci do stanic pro recyklaci materiálu.

Bezpečnost

HTC Stain Protection je po vytrání zdravotně nezávadný. Během procesu ztrání by mělo být zajištěno dobré větrání. Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření, pokud bude výrobek aplikován pomocí postřikovače. Bezpečnostní list je pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání.

Označení podle evropské směrnice 1999/45 /EC: F, vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte

Plyn/plyn/dýmy/páry/aerosoly.

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Identifikační označení pro přepravu ADR2005/GGVSE:

PU	PU-marking	Transport documents
a	Třída 3, UN 1170	ANO, UN 1170, třída 3, PG II, roztoketanolu

Balení (PU)

a) 5 litrů PE kanýstr

b) 10 litrů PE kanýstr

(Větší nádoby či barely na dotaz)

Tyto informace by měly být pouze jako nezávazné poradenství. Použití výrobků je založeno na místních podmínkách a na povrchu samotném. Nejsou-li zkušenosti a v případě pochybností, doporučujeme vyzkoušet produkt na nenápadném místě.